



# REPARATUR-MÖRTEL FLEXIBEL

Technisches Merkblatt

## 1. EIGENSCHAFTEN / ANWENDUNGEN

- MEM REPARATUR-MÖRTEL FLEXIBEL ist ein zweikomponentiger Spezialmörtel zur Abdichtung von Rissen und Ausbruchstellen im Wand- und Bodenbereich, auch zum Verschmieren von Dachziegeln und zum Verkleben von Fliesen u.Ä. geeignet.
- Innen und außen anwendbar.

## 2. WIRKUNGSWEISE

- MEM REPARATUR-MÖRTEL FLEXIBEL ist ein lösemittelfreier, hochflexibler zweikomponentiger Mörtel, bestehend aus einer flüssigen Kunstharzdispersion und einem faserverstärkten, kunstharzvergüteten Pulverzement.
- Nach der Aushärtung ist MEM REPARATUR-MÖRTEL FLEXIBEL frostbeständig.

## 3. UNTERGRUND U. VERARBEITUNG

- Nicht tragfähige Untergründe, wie losen Putz und Anstriche entfernen, glatte Flächen aufrauen, Kiesnester sowie Risse aufstemmen.
- Die zu bearbeitende Fläche sollte feucht sein, d.h. ein trockener Untergrund ist leicht vorzunässen. Ist der Untergrund durch eindringende Feuchtigkeit zu nass, so muss er vor der Sanierung mit MEM WASSER-STOP trockengelegt werden.
- Für eine bessere Haftung empfehlen wir einen Voranstrich mit MEM SUPER HAFTGRUND der nach ca. 1 Stunde mit MEM REPARATUR-MÖRTEL FLEXIBEL behandelt werden kann.
- Das Gebinde MEM REPARATUR-MÖRTEL FLEXIBEL (Pulver und Flüssigkeit) mischen. Bei kleineren Mengen nur die benötigte Menge im Verhältnis: 4 Teile Pulver und 1 Teil Flüssigkeit mischen. Der Masse tropfenweise Wasser zugeben, damit sie geschmeidiger wird. Nach dem Anrühren ca. 10 Minuten ruhen lassen. Die Verarbeitungszeit beträgt ca. 2 Stunden. Deshalb nicht mehr Material vorbereiten, als auch in dieser Zeit verarbeitet werden kann.
- Die fertige Mischung MEM REPARATUR-MÖRTEL FLEXIBEL wird in einem Arbeitsgang mit Kelle, Quast oder Pinsel aufgetragen.
- Während der Aushärtungsphase muss die behandelte Fläche vor Frost, Nässe und starker Sonneneinwirkung geschützt (abgedeckt) werden.
- Nach dem Abbinden kann die Fläche mit einem Anstrich, Zement-, Kalk- oder Sanierputz versehen oder Estrich aufgebracht werden. Ein Haftanstrich mit MEM SUPER HAFTGRUND ist zu empfehlen.

## 4. VERBRAUCH

- Je nach Schadensfall ca. 2,5 kg/m<sup>2</sup> – 3,0 kg/m<sup>2</sup> pro Lage.

## 5. VERARBEITUNGSTEMPERATUR

- 5°C – 30°C

## 6. MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Zweikomponentiges System bestehend aus:

- Komponente 1: pulverförmige Mischung aus Zement, Sand und Additiven.
- Komponente 2: wässrige Dispersion.



# REPARATUR-MÖRTEL FLEXIBEL

Technisches Merkblatt

## 7. TECHNISCHE DATEN

### Komponente 1:

- Farbe: grau
- Form: pulverförmig
- Geruch: geruchlos
- Schüttdichte: ca. 1,5 g/ml
- PH-Wert: nicht anwendbar

### Komponente 2:

- Farbe: milchig-weiß
- Form: flüssig
- Geruch: mild
- Dichte: ca. 1,05 g/ml
- pH-Wert: ca. 8

## 8. REINIGUNG

- Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit viel Wasser abspülen. Angesetzte Rückstände lassen sich sonst nur mechanisch entfernen.

## 9. SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

## 10. LAGERUNG

- MEM REPARATUR-MÖRTEL FLEXIBEL muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde verschlossen aufbewahrt werden.
- MEM REPARATUR-MÖRTEL FLEXIBEL ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 12 Monate haltbar.

## 11. LIEFERFORM

1 kg  
MEM-Artikelnummer: 30836469

EAN-Nr.: 4010327009101

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Stand Mai 2022 – ältere Ausgaben sind ungültig.